

Batbets Interstain

Klarlacke

Holzbeize



PRODUKT BESCHREIBUNG

Eine Mahagonibeize zum Beizen heller Hölzer oder zum Wiederherstellen des Farbtons bei ausgebleichetem Holz.

* penetrierende Formulierung.

* bleicht nicht aus - geeignet für Innen- und Außenbereiche.

* Kann mit Einkomponenten Klarlacken gemischt (siehe Verdünnungsempfehlung) werden um ein dunkleres Finish zu erreichen.

PRODUKT INFORMATION

Farbton:	YAA825-Mahagoni
Glanzgrad:	Geringer Glanz
Spezifisches Gewicht:	0.94
Volumenfestkörper:	1%
Typische Haltbarkeit:	2 Jahre
VOC:	932 g/l
Gebindegröße:	375 ml

TROCKNUNGS-ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

	Trocknung							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Staubtrocken	3 Std.		2 Std.		1 Std.		30 Minuten	
	Überarbeitung							
	Untergrundtemperatur							
Überarbeitung mit	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Batbets Interstain	4 Std.	-	3 Std.	-	2 Std.	-	1 Std.	-
Goldspar	4 Std.	-	3 Std.	-	2 Std.	-	1 Std.	-
Goldspar Satin	4 Std.	-	3 Std.	-	2 Std.	-	1 Std.	-
Original	4 Std.	-	3 Std.	-	2 Std.	-	1 Std.	-
Schooner	4 Std.	-	3 Std.	-	2 Std.	-	1 Std.	-

Hinweis: Bei allen 2-Komponenten Produkten, inkl. Epiglass HT9000, vor dem Überstreichen 2-3 Tage warten.

VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

Vorbereitung	Schleifen mit 80-180er Körnung. Entfernen Sie Schleifstaub durch abbürsten, absaugen oder abwischen. Wenn die Fläche mit Lösemittel abgerieben wird, dieses vor der Beschichtung mit Farben vollständig verdunsten lassen.
Methode	Tragen Sie einen oder mehrere Schichten auf, um den gewünschten Farbton zu erzielen. Überlackieren mit International Klarlacken. Alternativ mischbar mit International Klarlacken laut Verdünnungsempfehlung um ein dunkleres Finish zu erreichen.
Hinweise	Mischen Gründlich aufrühren oder schütteln. Verdünnung YTA800 Verdünnung Nr.1 Reiniger YTA800 Verdünnung Nr.1
Einige wichtige Punkte	Produkttemperatur: Minimal: 10°C Maximal: 35°C. Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 35°C betragen. Untergrundtemperatur mindestens 5°C und maximal 35°C.
Kompatibilität/Untergründe	Geeignet für alle Holzarten. Nur auf rohem Holz verwenden. Kann mit allen International Klarlacken gemischt werden, um eine dunklere Tönung zu erhalten.
Anzahl Schichten	1-3 wie benötigt
Applikationsmethode	Pinselfuch Tuch oder Pad.

TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lagerung	ALLGEMEINE INFORMATION: Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Batbets Interstain zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. TRANSPORT:
-----------------	---

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: www.yachtpaint.com.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2018.

Batbets Interstain muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.

Sicherheit

ALLGEMEIN:

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline.

ENTSORGUNG:

Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen.

Reste von Batbets Interstain sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

WICHTIGER HINWEIS

Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neuste Ausgabe ist.